



# Teknisk Informationsblad

## IC Coating

### TEKNISK INFORMATION APPLICERING



Blandningsförhållande : 1:1 (100%) med Uni Thinner 1-141, 1-151 eller 1-161.




Viscositet : Vid 20°C DIN Cup 4 mm.  
Luftspruta : 15 - 17 sec.  
Med 100% Uni Thinner 1-141 / 1-151 eller 1-161.



|            | <u>Munstycke (mm)</u> | <u>Spruttryck (bar)</u> |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| Över kopp  | 1,3 - 1,5             | 3,0 - 4,0               |
| Under kopp | 1,6 - 1,8             | 3,5 - 4,5               |
| HVLP       | 1.3 - 1.4             | Se tillverkarens info.  |



Sprutvarv / Tjocklek : 2 - 3 / 15 - 25  $\mu$ m  
Vid behov avsluta med ett dimmlager (3/4 varv).  
Eventuellt, använd en underfärg.



Avluftning : 10 - 15 min.



Torkning : 15 - 20 min.  
Kan maskeras efter 20 - 45 minuter.  
Övermålas med UV899 MS Klarlack



Brukstid :  $\infty$

**Observera** : Vid användandet av ett eget utvecklat recept faxa det alltid till Tipro för rätt formula. Vi skickar tillbaka det till er snarast.