



Teknisk Informationsblad

IC Coating

TEKNISK INFORMATION APPLICERING



Blandningsförhållande : 90% med Uni Thinner 1-141, 1-151 eller 1-161.




Viscositet : Vid 20°C DIN Cup 4 mm.
Luftspruta : 15 - 17 sec.
Med 100% Uni Thinner 1-141 / 1-151 eller 1-161.



	<u>Munstycke (mm)</u>	<u>Spruttryck (bar)</u>
Över kopp	1,3 - 1,5	3,0 - 4,0
Under kopp	1,6 - 1,8	3,5 - 4,5
HVLP	1.3 - 1.4	Se tillverkarens info.



Sprutvarv / Tjocklek : 2 - 3 / 15 - 25 μ m
Vid behov avsluta med ett dimmlager (3/4 varv).
Eventuellt, använd en underfärg.



Avluftning : 10 - 15 min.



Torkning : 15 - 20 min.
Kan maskeras efter 20 - 45 minuter.
Övermålas med UV899 MS Klarlack



Brukstid : ∞

Observera : Vid användandet av ett eget utvecklat recept faxa det alltid till Tipro för rätt formula. Vi skickar tillbaka det till er snarast.