

## ALLMÄN INFORMATION

47-39 2K Elastic är en tillsats som möjliggör användning av alla 2K-polyuretanklarlack, täcksikt och grundfärger på (halv-)böjliga plastdelar.

## BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



-  
Tillsätt 5-30% 47-39 2K Elastic beroende på plastens böjlighet.

Blanda med täcksikt, klarlack eller grundfärg innan du tillsätter härdare och thinner.

## PISTOL BESTYCKNING



|      | MUNSTYCKE (MM) | LUFTRYCK (BAR / PSI) |
|------|----------------|----------------------|
| HVLP | -              | -                    |
| HE   | -              | -                    |

## APPLICERING



-

## AVLUFTNING OCH TORKTIDER



|            | Lufttorka<br>20°C / 68°F | Påskyndad<br>Torkning<br>(Ugnstorkning)<br>60°C / 140°F |
|------------|--------------------------|---|
| Avluftning | -                        | Avluftning  |
| Damm torr  | -                        | Damm torr   |
| Hanterbar  | -                        | Hanterbar   |
| Tejpbar    | -                        | Tejpbar   |
| Slipbar    | -                        | Slipbar   |
| Polerbar   | -                        | Polerbar  |



## SUBSTRAT



47-39 2K Elastic kan användas för ordentligt rengjorda och förberedda bildelar i plast. Till exempel PP-EDM, TPO, ABS, PUR och PA. Om du är osäker på plastkoden ska du testa vidhäftningsförmågan innan du utför reparationslackeringen.

## BRUKSTID VID 20°C (68°F)



-

## KOMPONENTER



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series  
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series  
8-145 HS Surfacer Grey  
8-149 HS Tinting Surfacer  
8-104 HS Clear Coat  
1-204 MS Clear Coat  
8-214 HS Scratch Resistant Clear  
8-414 HS420 Clear Coat  
8-514 HS420 Speed Clear  
8-614 HS420 Air Dry Clear Coat  
8-615 HS420 High Production Clear  
8-714 HS420 Supreme Clear Coat  
Med kompletterande härdare

## TILLSATSER



-

## FÖRBEHANDLING AV YTA



Avlägsna frigöringsmedlet genom att tvätta underlaget med varmt såpvatten och en finkornig slipdyna eller liknande. Skölj av underlaget noggrant med 1-951 Silicone Remover. Slipa de ej grundmålade plastdelarna med en finkornig slipdyna för att förbereda jämna underlag och en slipdyna med medelstor kornstorlek för texturerade underlag. Avfetta igen med 1-851 Antistatic Degreaser.



Täck hela fordonet med maskeringstejp för att eliminera risken för önskad översprejning.

## NÄSTA VARV



-

## FYSISKA DATA

| FYSISKA EGENSKAPER 47-39 2K Elastic |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Kemisk Bas                          | Polyesterharts    |               |
| Fysiska Egenskaper                  | Viskositet        | -             |
|                                     | Netto vikt (kg/l) | 1.009         |
|                                     | Flampunkt         | 27°C / 80.6°F |
|                                     | Vol. % solid      | 42.2          |
|                                     | Ekonomi           | -             |
|                                     | Glans             | -             |
|                                     | Färg              | -             |

## SKYDD



Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

[https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose\\_localization](https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization)

## RENGÖRING



1-051 Gun Cleaner

## LAGRINGSTID

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10-30°C) (oöppnad behållare).

## NOTERINGAR



-