

ALLMÄN INFORMATION

47-49 2K Matting Agent är framtagen för att sänka glansen på MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



GLANSNIVÅ	GLANSEN- HETER	BLAND- NINGSS- FÖRHÅL- LANDE	HS HÄRDARE	2K / MS HÄRDARE	UNI THINNER
Semiglans	60-80	80/20	3:1	2:1	0-5%
Satinglans	40-60	50/50	3:1	2:1	0-5%
Egg Gloss	20-40	35/65	3:1	2:1	0-5%

**Blanda väl innan du tillsätter härdare.
Vid behov kan du späda med Uni Thinner.**

KOMPONENTER



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 47-20 2K Hardener Air Dry
 47-35 MS Hardener Fast
 47-55 MS Hardener Medium
 47-65 MS Hardener Slow
 8-130 HS Hardener Very Fast
 8-140 HS Hardener Fast
 8-150 HS Hardener Medium
 8-160 HS Hardener Slow
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Trycktank	2,2-2,5	3,0-5,0/44-73
Airless / Airmix	0,015" / 40°	160-200

TILLSATSER



APPLICERING



2 beläggningar 40 - 60 µm (1,4-2,2 mil)

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



Lufttorka 20°C / 68°F		Påskynndad Torkning (Ugnstorkning) 60°C / 140°F	
Avluftning	-	Avluftning	-
Dammtorr	-	Dammtorr	-
Hanterbar	-	Hanterbar	-
Tejpbär	-	Tejpbär	-
Slipbar	-	Slipbar	-
Polerbar	-	Polerbar	-

SUBSTRAT



Se tekniskt datablad MM 2000 -
2099 BeroMix 2000 Series.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



FÖRBEHANDLING AV YTA



Rengör ytan med 1-951 Silicone Remover och torka torrt. Slipa ytan med ett sandpapper med kornstorlek P400 eller finare. Avlägsna allt slipdamm med hjälp av tryckluft eller slipdammsugare, rengör med 1-951 Silicone Remover och torka torrt.



Maskera hela fordonet för att förhindra risken för oönskad översprejning.

NÄSTA VARV



FYSISKA DATA

FYSISKA EGENSKAPER 47-49 2K Matting Agent		
Kemisk Bas	Akrylharts med matteringsmedel	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	-
	Netto vikt (kg/l)	1.035
	Flampunkt	26°C / 78.8°F
	Vol. % solid	29.9
	Ekonomi	-
		-
	Glans	-
	Färg	Mjölkgig

SKYDD



Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

RENGÖRING



1-051 Gun Cleaner

LAGRINGSTID

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10-30°C) (oöppnad behållare).

NOTERINGAR



-