

ALLMÄN INFORMATION

47-59 1K Binder är en tillsats för att omvandla MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series eller 1-204 MS Clear Coat till ett 1K lack, med utmärkta torkningsegenskaper.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



2 : 1 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 eller 1-204 MS Clear Coat : + 50% Thinner

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

APPLICERING



2 - 3 beläggningar 50 - 60 µm (1,6-2,2 mil)

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



	Lufttorka 20°C / 68°F	Påskynndad Torkning (Ugnstorkning) 60°C / 140°F		
Avluftning	-	Avluftning	-	
Dammtorr	-	Dammtorr	-	
Hanterbar	2 - 2,5 timmar	Hanterbar	-	
Tejpbär	-	Tejpbär	-	
Slipbar	-	Slipbar	-	
Polerbar	-	Polerbar	-	

SUBSTRAT



47-59 1K Binder ska endast appliceras över välslipat och avfettat grundmålat bart stål och grundmålad aluminium. Välslipad glasfiber, OEM-grundfärg och gamla lacksystem i gott skick.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



-

KOMPONENTER



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 1-204 MS Clear Coat
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

Tillsatt inte härdare.

TILLSATSER



-

FÖRBEHANDLING AV YTA



Rengör ytan med 1-951 Silicone Remover och torka torrt. Slipa ytan med ett sandpapper med kornstorlek P400 eller finare. Avlägsna allt slipdamm med hjälp av tryckluft eller slipdammugare, rengör med 1-951 Silicone Remover och torka torrt.



Maskera hela fordonet för att förhindra risken för oönskad översprejning.

NÄSTA VARV



-

FYSISKA DATA

FYSISKA EGENSKAPER 47-59 1K Binder		
Kemisk Bas	Tvåkomponents hydroxyl akrylhartsar	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Netto vikt (kg/l)	0,975
	Flampunkt	47°C / 116,6°F
	Vol. % solid	38,7
	Ekonomi	-
	Glans	Högglans
	Färg	-

SKYDD



Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

RENGÖRING



1-051 Gun Cleaner

LAGRINGSTID

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10-30°C) (oöppnad behållare).

NOTERINGAR



-