



DEBEER
REFINISI

8-714
HS420 Supreme Clear Coat

ALLMÄN INFORMATION

8-714 HS420 Supreme Clear Coat är en högkvalitativ klarlack av polyuretan med utmärkt hållbarhet och mycket goda torknings- och bearbetningsegenskaper. Supreme Clear har tagits fram särskilt för applicering över MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series och MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series för personbilar, bussar och kommersiella fordon. Denna klarlack har utvecklats särskilt för krävande arbeten.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



3 : 1 Clear Coat : HS420 Hardener + 5% Uni Thinner
3 : 1 Clear Coat : HS420 Hardener + 10% 8-129
Speed Optimiser

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2,0-2,5/29-36

APPLICERING



En och en halv beläggning 50–60 µm (2,0–2,4 mil)

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



	Härdare	Flash off before bake (min.)	Hanterbar (min.)	Polerbar (h)
LUFTTORKA 20 °C / 68 °F	8-430	x	Luft torkning över natt rekommenderas	
	8-440	x		
	8-450	x		
	8-460	x		
PÅSKYNNAD TORKNING (UGNSTORKNING) 60 °C / 140 °F	8-430	2 - 5	20	Efter nedkylning
	8-440	2 - 5	30	
	8-450	2 - 5	35	
	8-460	2 - 5	40	

För att förbättra torkningsegenskaperna för 8-714 HS420 Supreme Clear Coat är det möjligt att ersätta Uni thinner med 10% 8-129 Speed Optimiser.

SUBSTRAT



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series och MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.

Basbeläggningen ska vara helt torr.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



HÄRDARE	8-430	8-440	8-450	8-460
Brukstid (min)	15	20	30	45

KOMPONENTER



8-430 HS420 Hardener Very Fast
8-440 HS420 Hardener Fast
8-450 HS420 Hardener Medium
8-460 HS420 Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
8-129 Speed Optimiser

TILLSATSER



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Tillsätt före härdare.

FÖRBEHANDLING AV YTA



Täck hela fordonet med maskeringstejp för att eliminera risken för oönskad översprejning.



NÄSTA VARV



FYSISKA DATA

EU REGLER		
VOC Tal	2004/42/11B(d)(420)396	
Produktens underkategori (i enlighet med direktiv 2004/42/EG) och maximalt VOC-innehåll (ISO 11890-1/2) för den färdiga produkten.	11B/d. Täckfärg – Alla typer. EU:s gränsvärden: 420 g/L. (2007) Denna produkt innehåller maximalt 396 g/L VOC.	
Kemisk Bas	2K Polyuretanfinish	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	19 Dincup 4 / 20°C
	Netto vikt (kg/l)	1.009
	Flampunkt	34°C / 93,2°F
	Vol. % solid	50
	Ekonomi	10 m ² /L/50 µm
	Glans	405 ft ² /Gal/2 mil
	Glans	Högglans
	Färg	-

Uppgifterna på säkerhetsdatabladet representerar typiska värden. Eftersom appliceringsvariabler är en huvudsaklig faktor för produktprestanda ska denna information endast användas som en generell vägledning. Valspar tar inget ansvar för användningen av denna information. SÄVIDA INTE VALSPAR GODKÄNNER ANNAT SKRIFTLIGEN LÄMNAR VALSPAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRÄNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FRÄNVARO AV INTRÄNG I TREDJE PARTS PATENT. VALSPAR TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR. Din enda ersättning för eventuella defekter på denna produkt är ersättning av den defekta produkten eller återbetalning av inköpspriset, enligt ditt önskemål. © 2012 The Valspar Corporation. Med ensamrätt.

Revision Date: June 1, 2021 2:45 pm

valspar
AUTOMOTIVE



DEBEER
REFINISI

8-714
HS420 Supreme Clear Coat

SKYDD



Använd lämpligt andningsskydd (*vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask*).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

<https://sds.de-beer.com>

RENGÖRING



1-051 Gun Cleaner

LAGRINGSTID

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10–30°C) (oöppnad behållare).

NOTERINGAR



-

Uppgifterna på säkerhetsdatabladet representerar typiska värden. Eftersom appliceringsvariabler är en huvudsaklig faktor för produktprestanda ska denna information endast användas som en generell vägledning. Valspar tar inget ansvar för användningen av denna information. SÅVIDA INTE VALSPAR GODKÄNNER ANNAT SKRIFTLIGEN LÄMNAR VALSPAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT. VALSPAR TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR. Din enda ersättning för eventuella defekter på denna produkt är ersättning av den defekta produkten eller återbetalning av inköpspriset, enligt ditt önskemål. © 2012 The Valspar Corporation. Med ensamrätt.

Revision Date: June 1, 2021 2:45 pm

valspar
AUTOMOTIVE